



# RFC PUR

## Régulateur de fond concentré

### Description du produit :

RFC PUR est une poudre destinée, après mélange avec de l'eau propre, à réguler l'absorption d'eau des supports traités, lors de la mise en œuvre d'enduit chaux aérienne, évitant ainsi les risques de dessiccation trop rapide.

### Supports :

RFC PUR s'emploie sur tous supports absorbants conforme au DTU 26-1 présentant une surface hétérogène avant la mise en œuvre d'enduits chaux aérienne de notre gamme FACADE, aussi bien en travaux neufs que pour la restauration d'enduits existants, particulièrement conseillé avant la mise en œuvre des enduits minces et rénovateur chaux aérienne : MINERAH, CALISTONE parement & TEMPERAH

### Mise en œuvre :

#### § Préparation :

**Malaxer la poudre à vitesse lente pendant 1 à 2 minutes**

**Mélange 1** - Ajouter 3 à 4 litres d'eau propre en malaxant  
- Laisser reposer 20 minutes

**Mélange 2** - Remalaxer en ajoutant la quantité d'eau pour obtenir la maniabilité souhaitée :

REGULATEUR DE FOND	: Compléter le fût entièrement tout en malaxant
PONT D'ADHERENCE	: 5 à 6 litres

**Quelque soit la dilution souhaitée, toujours effectuer le mélange 1.**

- Appliquer à la brosse ou au rouleau, croiser en évitant les manques
- Appliquer RFC PUR minimum 12 heures avant la mise en œuvre de l'enduit pour une utilisation en régulateur de fond
- Appliquer RFC PUR minimum 3 à 5 jours avant la mise en œuvre de l'enduit pour une utilisation en pont d'adhérence
- **Ne pas appliquer sur métaux, bois, plastiques et en général sur tous supports résiliants, brillants non stables dimensionnellement**

### Précautions d'usage :

Se référer à la fiche de données sécurité.

Ne pas appliquer à des températures  $\leq 5^{\circ}\text{C}$  et  $\geq 35^{\circ}\text{C}$

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés ou gelés ou en cours de dégel  
Protéger du vent violent et de la pluie battante

Les applications en pont d'adhérence sont réservées aux usages en intérieur

### Remarques :

Garantie du fournisseur

RC fabricant contrat Generali n°54559359

Qualité contrôlée en permanence par nos laboratoires.

Ne contient ni solvant, ni conservateur

Sarl Lisbonis Chaux Grasses

217, route Léon Lachamp

13 009 MARSEILLE

Tél 04 91 41 16 22 Fax 04 91 41 63 65

Email [info@lcgfrance.com](mailto:info@lcgfrance.com)

[www.lcgfrance.com](http://www.lcgfrance.com)

#### Stockage :

12 mois dans un endroit sec dans l'emballage d'origine sur palette bois.

#### Conditionnement :

Fût de 5 Kg

24 fûts par palette

#### Rendement par fût de 5 kg :

- Régulateur de fond

= 100 à 120 m<sup>2</sup>

- Pont d'adhérence

= 40 à 50 m<sup>2</sup>

Les rendements sont donnés à titre indicatif, ils dépendent de l'état du support et de la dilution